

ARVA® 3 AÑOS FIBRATADO

Impermeabilizante Acrílico y Aislante Térmico

DESCRIPCIÓN

ARVA® 3 AÑOS FIBRATADO es un impermeabilizante elastomérico fibratado, elaborado a base de resinas estiren acrílicas, pigmentos y cargas seleccionadas que le proporcionan propiedades de adherencia, elasticidad, reflectividad (en blanco), impermeabilidad y duración.

USOS

ARVA® 3 AÑOS FIBRATADO se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, asbesto-cemento, entre otros. Se puede aplicar en varios tipos de construcción, como casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc. También se utiliza para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos. Por sus cargas cerámicas es un buen aislante térmico (color blanco).

VENTAJAS

ARVA® 3 AÑOS FIBRATADO está preparado para resistir la mayoría de los cambios de temperatura. Brinda un refuerzo adicional debido al contenido de fibras sintéticas. Su adherencia le permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie. No forma barrera de vapor, permitiendo que el sustrato o estructura pierda humedad y se seque. Es un producto de fácil y rápida aplicación. Da un excelente acabado y gran poder cubriente. Es ecológico, no contiene solventes orgánicos o materiales agresivos al medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Viscosidad, Cps	40 000 mín	ASTM D-2196
PH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	52,0 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,34 ± 0,02	ASTM D-1475
Elongación, %	100	ASTM D-2370
Tensión inicial, lb/pg²	200	ASTM D-2370
Secado al tacto	1 Hora	ASTM D-1640
Secado total	12 a 24 Horas	ASTM D-1640
Color	Blanco, Rojo	Interno

RENDIMIENTO TEÓRICO

15m² por cubeta de 19 lts a 2 manos aproximadamente.

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

GARANTÍA

3 años.

APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie sellándola con un sellador acrílico y resanando las fisuras y grietas con cemento plástico



acrílico, y reforzando los puntos críticos con malla reforzada antes de colocar las 2 manos del Impermeabilizante.

RECOMENDACIONES

No se recomienda aplicar ARVA® 3 AÑOS FIBRATADO a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización. No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato. No mezclarlo con otros productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

ALMACENAJE DEL PRODUCTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.