

ARVA® EMULSION FIBRATADA

Impermeabilizante Asfáltico Base Agua

DESCRIPCION

ARVA® EMULSION ASFALTICA es un recubrimiento impermeable asfáltico base agua de consistencia pastosa formulado con refuerzos de fibras sintéticas para incrementar su cohesión y prolongar su duración a las condiciones climatológicas, de aplicación en frío que presenta muy buena adherencia a todo tipo de superficies

USOS

ARVA® EMULSION ASFALTICA se usa Impermeabilizante en frío para losas de concreto. Protección contra la corrosión de lámina metálica galvanizada o de zinc, estructuras, tanques y tuberías.

VENTAJAS

Por su excelente costo y gran desempeño aunado a su facilidad de aplicación es el material ideal para impermeabilizar techos y azoteas en obra de tipo interés social, autoconstrucción y donde requiera un sistema económico. Listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo. Adhiere sobre todo tipo de superficies. No escurre inclusive a altas temperaturas sobre cualquier pendiente. Es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pasta suave	Interno
Tipo	Emulsión asfáltico	Interno
Viscosidad, dmm	310-360	ASTM D-217
PH	11.0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	48,5 ± 2,0	ASTM D-2369
Densidad, gr/ml	1,0 ± 0,02	ASTM D-70
Secado al Tacto	30 min.	ASTM D-2939
Secado total	24 Hrs.	ASTM D-2939
Secado Total	48 Hrs.	ASTM D-2939
Color	Café oscuro	Interno
Resistencia al agua	No se reemulsifica	ASTM D - 2939

RENDIMIENTO TEORICO

De 1 a 1.5 litros por metro cuadrado por capa. dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la misma.

PRESENTACION

Cubeta de 19 litros.



APLICACION

El producto se aplica sin diluir con un cepillo de Ixtle, brocha o rodillo, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas con ARVA® SELLO ASFÁLTICO CONCENTRADO y ARVA® CEMENTO NEGRO. Después de dos manos del impermeabilizante sin diluir, se le recomienda aplicar una Pintura de Aluminio como acabado final. Deje secar entre capas al menos 24 horas.

RECOMENDACIONES

No es necesario diluirlo, ni calentarlo. No se recomienda bajo inmersión continua en agua ni en lugares donde vaya a ser sometido a tránsito intenso. No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.