

# IMPERCOAT CEMENTO E (Antes CEMPLAST)

CEMENTO PLASTICO ASFALTICO FIBRATADO. NO ESCURRE A ALTAS TEMPERATURAS.

## DESCRIPCION

IMPERCOAT CEMENTO E es una pasta asfáltica de color negro, formulada a base de bitúmenes, aceites plastificantes, cargas minerales, micro fibras de refuerzo y solventes modificados con bajo V.O.C.

## USOS

- IMPERCOAT CEMENTO E se emplea para el sellado o calafateo de grietas y juntas en chaflanes, cuellos de tuberías, tragaluces, entre otros; impidiendo el paso del agua.
- IMPERCOAT CEMENTO E puede ser aplicado en juntas con una profundidad de hasta 25 mm., aún en pendientes pronunciadas, en climas cálidos hasta de 35 °C sin que exista escurrimiento.
- Para sellar fisuras y puntos críticos de Sistemas de Impermeabilización en frío.

## VENTAJAS

- IMPERCOAT CEMENTO E es económico y fácil de aplicar.
- Se mantiene en estado plástico durante largo tiempo.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies secas.
- No escurre a temperaturas hasta de 35 °C en pendientes pronunciadas.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro material mal adherido que obstaculice la correcta adherencia del IMPERCOAT CEMENTO E.

### b) SELLADO DE LA SUPERFICIE:

Aplicar IMPERCOAT CEMENTO E por medio de pistola de calafateo, espátula o cuña, procurando rellenar completamente la junta o grieta. Se recomienda aplicar un poco más de material del estrictamente necesario, a efecto de compensar el mínimo de contracción que produce al secado total. Los equipos pueden ser lavados con un solvente convencional (Aguarrás, thinner o gasolina).

### c) ACABADO:

En caso que el sello se encuentre expuesto a la intemperie y no vaya a ser cubierto por un Sistema de Impermeabilización, será necesario protegerlo extendiendo sobre el mismo una banda de IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40 , que posteriormente podrá ser recubierta con ELASTON PLUS TRIPLE ACCION, ELASTON PLUS 10, ELASTON 7, ELASTON 5, ELASTON 3, IMPERCOAT BLANC o IMPERCOAT DECOR.

NOTA: En caso de grietas muy angostas, se recomienda abrirlas hasta una anchura de 0.5 cm., antes de aplicar el producto.

## RENDIMIENTOS

Un litro de producto rinde 10 mts. en juntas de 1 x 1 cm.; para otras dimensiones consulte nuestra TABLA DE RENDIMIENTOS DE SELLADORES.

## PRESENTACION

El IMPERCOAT CEMENTO E se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	-----	PASTOSA
COLOR	-----	NEGRO BRILLANTE
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.13 - 1.18 g/cc.
VISCOSIDAD CASTOR SEAUER	NES-M0084	7 - 11 Seg
ESCURRIMIENTO	ASTM D-2802	SIN ESCURRIMIENTO

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## ALMACENAJE

En su envase cerrado, bajo techo, en un lugar seco y fresco, el IMPERCOAT CEMENTO E mantiene sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.