

IMPERCOAT ALUMINIO (Antes REFLELUM)

RECUBRIMIENTO REFLECTIVO Y PROTECTOR CONCENTRADO A BASE DE PASTA DE ALUMINIO EN SOLVENTES PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ASFALTICA.

DESCRIPCION

IMPERCOAT ALUMINIO es un recubrimiento color aluminio de uso profesional a base de pastas de aluminio, asfaltos refinados y otros aditivos de alta calidad, que se emplea como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos.

USOS

- IMPERCOAT ALUMINIO se recomienda como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos en donde se requiera una alta reflexión de los rayos solares.

VENTAJAS

- Por su alta reflexión de los rayos ultravioleta de la luz solar, el IMPERCOAT ALUMINIO protege los sistemas de impermeabilización, controlando la degradación de los asfaltos y alargando su vida útil.
- Adhiere perfectamente a los asfaltos de aplicación en caliente o en frío, así como al metal.
- Una vez seco, no mancha y posee excelente brillo y estabilidad a la intemperie.
- Es durable y fácil de aplicar.

FORMA DE EMPLEO

El IMPERCOAT ALUMINIO se aplica por medio de una brocha o equipo aspersor, procurando cubrir completamente las superficies donde se aplica, con objeto de dar una sola mano.

NOTA: Si se aplica con brocha procure dar una sola aplicación y dirección, es decir un solo brochazo, con objeto de no opacar el acabado brillante.

RECOMENDACIONES

- IMPERCOAT ALUMINIO no debe ser diluido, ya que perderá sus propiedades.
- Evite la presencia de flamas o chispas durante su aplicación.

RENDIMIENTOS

El IMPERCOAT ALUMINIO rinde aprox. de 6 - 8 m²/lt. por mano.

PRESENTACION

IMPERCOAT ALUMINIO se surte en:

- Cubeta de 18 lts.
- Bote de 4 lts.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	-----	LIQUIDO
COLOR	-----	ALUMINIO BRILLANTE
DENSIDAD	ASTM D - 1475	0.94- 0.97g/cc
% MATERIALNO VOLATIL	ASTM D - 2369	44 49 %
PODER CUBRIENTE	FUNCIONAL	SIN RAYAS O PUNTOS NEGROS

* Condiciones de prueba establecidas por el Método ASTM.

Temperatura = 25°C

Humedad relativa = 50%

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En su envase original conserva sus propiedades durante un año.

NOTA: No se exponga a fuego directo o chispas.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.