

# IMPERCOAT CEMENTO N (Antes BITUPLASTIC N)

CEMENTO SELLADOR PLASTICO BITUMINOSO. USO PROFESIONAL.

## DESCRIPCION

IMPERCOAT CEMENTO N es una pasta asfáltica de color negro, formulada a base de asfaltos, aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes de lenta evaporación.

## USOS

- IMPERCOAT CEMENTO N se emplea para el sellado o calafateo de grietas y juntas en chaflanes, cuellos de tuberías, tragaluces, entre otros; impidiendo el paso del agua.
- IMPERCOAT CEMENTO N puede ser aplicado en juntas con una profundidad de hasta 25 mm., aún en pendientes pronunciadas, en climas cálidos hasta de 35 °C, sin que exista escurrimiento.
- Para sellar fisuras y puntos críticos de Sistemas de Impermeabilización en frío.
- Para remates de sistema de impermeabilización, así como juntas y grietas en climas extremadamente cálidos se recomienda IMPERCOAT CEMENTO SBS o IMPERCOAT CEMENTO WET.

## VENTAJAS

- IMPERCOAT CEMENTO N es económico y fácil de aplicar.
- Se mantiene en estado plástico durante largo tiempo.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies secas.
- No escurre a temperaturas hasta de 35°C en pendientes pronunciadas.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro material mal adherido que obstaculice la correcta adherencia del IMPERCOAT CEMENTO N. Cuando la superficie se encuentre húmeda se deberá aplicar el primario IMPERCOAT PRIMARIO SL previamente, o bien utilizar el IMPERCOAT CEMENTO WET.

### b) SELLADO DE LA SUPERFICIE:

Aplicar el IMPERCOAT CEMENTO N por medio de pistola de calafateo, espátula o cuña, procurando rellenar completamente la junta o grieta. Se recomienda un poco más de material del estrictamente necesario, a efecto de compensar el mínimo de contracción que produce con el secado total. Los equipos pueden ser lavados con un solvente convencional (Aguarrás, thinner o gasolina).

### c) ACABADO:

En caso que el sello se encuentre expuesto a la intemperie y no vaya a ser cubierto por un sistema de impermeabilización, será necesario protegerlo extendiendo sobre el mismo una banda de IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40, que posteriormente podrá ser recubierta con ELASTON PLUS TRIPLE ACCION, ELASTON PLUS 10, ELASTON 7, ELASTON 5, ELASTON 3, IMPERCOAT BLANC o IMPERCOAT DECOR.

NOTA: En caso de grietas muy angostas, se recomienda abrirlas hasta una anchura de 0.5 cm., antes de aplicar el producto.

## RENDIMIENTOS

Un litro de IMPERCOAT CEMENTO N rinde 10 mts. en juntas de 1 x 1 cm.; para otras dimensiones consulte nuestra TABLA DE RENDIMIENTOS DE SELLADORES.

## PRESENTACION

El IMPERCOAT CEMENTO N se surte en:

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	-----	PASTOSA
COLOR	-----	NEGRO BRILLANTE
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.14 - 1.18 g/cc.
VISCOSIDAD CASTOR SEEVER	NES-M0084	48 - 50 Seg.
ESCURRIMIENTO	ASTM D-2202	0-5 gr/cc

IMPERCOAT CEMENTO N cumple con la norma de especificación ASTM D-2822 tipo II para cementos asfálticos

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## ALMACENAJE

En su envase cerrado, bajo techo, en un lugar seco y fresco, el IMPERCOAT CEMENTO N mantiene sus propiedades durante 12 meses.