

## IMPERCOAT CEMENTO WET (Antes WETPATCH)

CEMENTO PLASTICO FIBRATADO. ADHIERE SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS Y NO ESCURRE A ALTAS TEMPERATURAS. IDEAL PARA CALAFATEO Y SELLADO GENERAL EN CUALQUIER TIPO DE IMPERMEABILIZACION ASFALTICA.

### DESCRIPCION

IMPERCOAT CEMENTO WET es una pasta asfáltica de color negra, formulada a base de bitúmenes refinados, aceites plastificantes, fibras de refuerzo, solventes de rápida evaporación y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia en superficies secas o húmedas.

### USOS

- IMPERCOAT CEMENTO WET se emplea para el sellado o calafateo de grietas y juntas en chaflanes, cuellos de tuberías, tragaluces, muros, techos, tanques, tinacos, entre otros; impidiendo el paso del agua.
- Para sellar fisuras y puntos críticos de superficies secas o húmedas.
- Ideal para el sellado de emergencia de goteras antes, durante o después de una precipitación pluvial.

### VENTAJAS

- Por su exclusiva formulación IMPERCOAT CEMENTO WET adhiere sobre cualquier superficie, seca o mojada.
- IMPERCOAT CEMENTO WET es tan versátil que se puede aplicar en todo tipo de climas.
- Forma un sello dúctil, flexible y muy resistente al intemperismo.
- Se aplica sin riesgo de escurrimiento hasta temperaturas de 45 °C, en pendientes pronunciadas. Soporta altas temperaturas.
- IMPERCOAT CEMENTO WET se puede aplicar aún bajo la lluvia por lo que es ideal para reparaciones de emergencia.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro material mal adherido que pueda obstaculizar la correcta adherencia del IMPERCOAT CEMENTO WET .

NOTA: Si existen selladores antiguos, deben ser removidos por medio manuales o mecánicos.

#### b) APLICACION DEL IMPERCOAT CEMENTO WET :

Aplique IMPERCOAT CEMENTO WET por medio de pistola de calafateo, espátula o cuña, procurando presionar la superficie para desplazar el agua existente. Se recomienda aplicar un poco más de material del estrictamente necesario, a efecto de compensar el mínimo de contracción que se produce con el secado total. Los equipos pueden ser lavados con un solvente convencional aguarrás, thinner o gasolina.

#### c) ACABADO:

En caso de que el sello se encuentre expuesto a la intemperie y no vaya a ser cubierto por un Sistema de Impermeabilización, será necesario protegerlo extendiendo sobre el mismo una banda de IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40 que posteriormente podrá ser recubierta con ELASTON PLUS TRIPLE ACCION, ELASTON PLUS 10, ELASTON 7, ELASTON 5, ELASTON 3, IMPERCOAT BLANC o IMPERCOAT DECOR.

NOTA: En caso de grietas muy finas, se recomienda abrirlas hasta una anchura mínima de 0.5 cm., antes de aplicar el producto.

### RENDIMIENTOS

Un litro de IMPERCOAT CEMENTO WET rinde 10 mts. lineales en juntas de 1 cm. X 1 cm.; para otras dimensiones consulte nuestra TABLA DE RENDIMIENTOS DE SELLADORES.

### PRESENTACION

IMPERCOAT CEMENTO WET se surte en:

- Cubeta de 19 lt.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PRUEBA        | METODO     | ESPECIFICACION                  |
|---------------|------------|---------------------------------|
| APARIENCIA    | -----      | PASTOSA                         |
| COLOR         | -----      | NEGRO BRILLANTE                 |
| APLICACION    | FUNCIONAL  | ADHIERE SOBRE SUPERFICIE HUMEDA |
| DENSIDAD      | ASTMD-1475 | 1.05- 1.10% PESO                |
| ESCURRIMIENTO | FUNCIONAL  | SIN ESCURRIMIENTO               |

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO

### ALMACENAJE

En su envase cerrado, bajo techo, en un lugar seco y fresco, el IMPERCOAT CEMENTO WET mantiene sus propiedades durante 1 año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.