

IMPERCOAT DECOR (Antes FLEXODECOR)

RECUBRIMIENTO PROTECTOR REFLECTIVO DE HULE SINTETICO PARA IMPERMEABILIZACION ASFALTICA. ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCION

IMPERCOAT DECOR es una pintura impermeable elastomérica en dispersión acuosa, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos minerales que le confieren buena flexibilidad y duración en exposición continua a la intemperie.

USOS

- El IMPERCOAT DECOR se emplea como acabado reflectivo y protector para todo tipo de sistemas de impermeabilización con tránsito ligero.
- Para la impermeabilización y decoración de muros interiores y exteriores de: concreto, mortero, tabique, block, precolados, asbesto-cemento, madera, yeso, entre otros.

VENTAJAS

- Forma una película elástica e impermeable que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
- Debido a su gran adherencia y resistencia a la alcalinidad de concretos y morteros, no se desprende ni se descascara.
- Tiene gran impermeabilidad al agua.
- No favorece a la formación de hongos.
- Es de rápida aplicación y muy buena brocheabilidad.
- El IMPERCOAT DECOR es ecológico, no es tóxico ni inflamable.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- Como acabado reflectivo para impermeabilizaciones: Una vez seca la última capa impermeable deberá limpiarse perfectamente la superficie a fin de eliminar grasas, polvo, óxidos y partículas sueltas. Se recomienda un acabado arenado o granular sobre la última capa de la impermeabilización a fin de incrementar la adherencia y durabilidad del IMPERCOAT DECOR.

- Como recubrimiento decorativo impermeable para muros: Elimine las capas de recubrimientos o pinturas anteriores mal adheridas o deterioradas. Esta acción puede realizarse con cepillo de alambre. Lave la superficie con agua dejándola libre de grasas, polvos y partículas sueltas. Selle la superficie con ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2 o ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2 y resane las imperfecciones con ESPACIOS RESANADOR (Consulte las hojas técnicas correspondientes).

b) ACABADO:

Agite el IMPERCOAT DECOR antes de la aplicación.

Por medio de una brocha, rodillo, cepillo de pelo suave o pistola de aire aplique dos capas uniformes de IMPERCOAT DECOR (Sin diluir) sobre el área, respetando el tiempo de secado entre ambas capas (De 4 a 5 hrs. dependiendo de las condiciones climatológicas).

La limpieza del equipo se puede realizar con agua, mientras el IMPERCOAT DECOR esté aún fresco.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5 °C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia.
- No emplear sobre superficies sujetas a tránsito intenso.

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

RENDIMIENTOS

IMPERCOAT DECOR cubre 2 a 4 m²/lt. a dos capas dependiendo de la rugosidad del sustrato.

PRESENTACION

IMPERCOAT DECOR se surte en colores blanco, rojo y verde.

- Tambor 200 lts.
- Cubeta 19 lts.
- Cubeta 4 lts.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	-----	LIQUIDO VISCOSO
COLOR	-----	BLANCO O ROJO
% MATERIAL NO VOLATIL	ASTM D-2369	40-45 % PESO
DENSIDAD	ASTM D-70	1.20-1.30 g/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD Ag. 6; 10 r.p.m.; @ 25 °C	ASTM D-2196	11,000 - 13,000 cps
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
SECADO AL TACTO @ 25 °C	ASTM D-1640	20-30 min.
SECADO TOTAL @ 25 °C	ASTM D-1640	24 hr
RESISTENCIA EN CAMARA SALINA	ASTM B-117	500 HR SIN CAMBIOS
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO a 240 ciclos	ASTM D-4799	SIN DETERIORO ALGUNO
LAVABILIDAD	ASTM D-2486	4,000 - 6,000 Ciclos
ADHERENCIA	FUNCIONAL	BUENA
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	ASTM D-1849	12 meses

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En envases cerrados, el IMPERCOAT DECOR conserva sus propiedades durante un año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx