

IMPERCOAT VAPOR WET (Antes VAPORQUIM WET)

IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO CONCENTRADO FIBRATADO BASE SOLVENTE DE MAXIMO DESEMPEÑO. ADHIERE SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS. FORMA BARRERA DE VAPOR.

DESCRIPCION

IMPERCOAT VAPOR WET, es una pasta asfáltica de color negra, formulada a partir de bitúmenes refinados, minerales seleccionados y fibras sintéticas disueltas en solventes de muy rápida evaporación, que le proporcionan extraordinaria adherencia, resistencia y elasticidad; además de una total impermeabilidad.

USOS

- Como impermeabilizante en frío para techos, cimientos, muros, dalas, charolas de baños, jardineras, mampostería, lámina, etc.
- IMPERCOAT VAPOR WET es ideal para usarse cuando se esperan lluvias en pocas horas, ya que resiste el contacto con el agua inmediatamente después de aplicado.
- Para impermeabilizar charolas de baño, jardineras y otros elementos que estén en contacto continuo con la humedad.
- Como barrera de vapor para aislamiento térmico a base de fibra de vidrio, poliuretano, celulosa, etc. (Excepto poliéster expandido).

VENTAJAS

- La eficacia del IMPERCOAT VAPOR WET en cualquier clima, y su excelente durabilidad, hacen de este producto uno de los más completos y versátiles de los compuestos asfálticos base solvente.
- Listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo.
- Su aplicación es rápida y sencilla y adhiere sobre todo tipo de superficies secas.
- Seca rápidamente sin formación de burbujas.
- Puede aplicarse sin escurrimiento hasta temperaturas de 45 °C.
- Conserva sus propiedades durante largo tiempo.

FORMA DE EMPLEO

- a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie deberá estar libre de polvos, grasas u otros materiales mal adheridos.
- b) **IMPRIMACION:** Aplique una capa uniforme de IMPERCOAT PRIMARIO H o IMPERCOAT PRIMARIO S a razón de 4 m²/lt (Diluido con proporción de 1a 1; consulte las fichas técnicas correspondientes).
- c) RESANE DE FISURAS: Una vez seco el primario y en caso de existir fisuras, rellénelas con IMPERCOAT CEMENTO SBS o IMPERCOAT CEMENTO N.
- d) APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE: Evite el uso del IMPERCOAT VAPOR WET sobre superficies húmedas, así como en lugares mal ventilados o donde existan flamas o chispas. Aplique por medio de llana o cepillo dos capas de IMPERCOAT VAPOR WET (Sin diluir) sobre toda el área. Deje secar entre capa y capa al menos 24 hrs. Cuando se requiera un desempeño superior del sistema impermeable, IMPERCOAT VAPOR WET puede ser aplicado intercalando las membranas de refuerzo IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA o IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40 entre las capas. Las membranas de refuerzo deberán ser colocadas simultáneamente con la capa base de IMPERCOAT VAPOR WET y recubierta con otra capa del impermeabilizante, la cual también podrá fungir como capa base para otra malla de refuerzo. Este procedimiento extenderá sensiblemente la duración del sistema impermeable. Se recomienda terminar el sistema con un riego de arena uniforme simultáneamente con la última capa de IMPERCOAT VAPOR WET.

e) ACABADO: Los recubrimientos de acabado IMPERCOAT BLANC, IMPERCOAT DECOR o IMPERCOAT ALUMINIO se aplicarán cuando el IMPERCOAT VAPOR WET este completamente seco. (De 1 a 8 días, dependiendo de las condiciones climatológicas).

RENDIMIENTOS

En Sistemas de Impermeabilización el IMPERCOAT VAPOR WET rinde 1 lt./m² por capa.

PRESENTACION

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	-----	LIQUIDO VISCOOSO
COLOR	-----	NEGRO
DENSIDAD	ASTM D-1475	1.15 - 1.20g/cc.
VISCOSIDAD CASTOR	NES-M0084	10 - 12 Seg

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM:

Temperatura: 25°C

Humedad Relativa: 50%

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En envase cerrado el IMPERCOAT VAPOR WET conserva sus propiedades durante un año.

NOTA: Evite exposiciones a chispas o fuego directo.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.