

UNIPLAS MODI APP (Antes MODIPLY APP)

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP SOLDABLE CON SOPLETE. USO PROFESIONAL.

DESCRIPCION

UNIPLAS MODI APP es una lámina prefabricada a base de asfaltos modificados con polímeros sintéticos reforzadas con malla de poliéster Spun-Bonded o fibra de vidrio de alta resistencia; por lo que es un auténtico sistema de impermeabilización completo de una sola capa.

USOS

- Se emplea para impermeabilizar en la forma más completa y avanzada, todo tipo de techos, sujetos a cualquier uso.
- Como impermeabilizante para: cimientos, muros, estanques, túneles, presas, etc.
- **UNIPLAS MODI APP** esta fabricado a base de asfaltos modificados con polímeros sintéticos de Polipropileno Atáctico (APP), lo cual aumenta notablemente su resistencia al intemperismo y su flexibilidad a temperaturas hasta de 3°C.
- Funciona en todo tipo de clima y es el más indicado de las láminas prefabricadas para usarse en clima cálido o templado.

VENTAJAS

- Se aplica rápida y fácilmente con bajos costos de mano de obra y sin necesidad de llevar a la obra materiales diversos, ya que todo esta contenido dentro de la lámina prefabricada.
- El **UNIPLAS MODI APP** esta formado por mallas de refuerzo y compuestos asfálticos especiales con espesores controlados en fábrica, lo que le da características excepcionales de impermeabilidad y resistencia a la penetración, a la tensión y al intemperismo, con lo cual se obtiene una larga duración.
- Embellece y protege su techo al usar el **UNIPLAS MODI APP** con granulados minerales en colores cerámicos, que le darán un acabado decorativo y perdurable.
- Por su refuerzo de malla de poliéster o Fibra de vidrio resiste elongaciones sin romperse y no forma arrugas, ni se desolda con los cambios de temperatura, que es un problema típico de las láminas reforzadas exclusivamente con polietileno u otras películas plásticas.
- Una vez aplicado puede permanecer bajo tierra y/o en contacto permanente con el agua lo que lo hace un impermeabilizante de gran eficacia en jardinerías, fuentes, charolas de baño y bajadas de agua; así como en cisternas, canales, tuberías, tanques y depósitos de agua.
- Temperatura de funcionamiento: una vez aplicado **UNIPLAS MODI APP** funciona eficientemente en todo clima soportando variaciones de temperatura de 3 a 100°C.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- Limpie perfectamente la superficie y retire todos los materiales mal adheridos. En caso que sea preciso, las capas antiguas o deterioradas de otros productos deberán ser removidas mediante cepillo de alambre. - Limpie polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas.

b) IMPRIMACION:

- Aplique una mano uniforme de primario **IMPERCOAT PRIMARIO SL**, **IMPERCOAT PRIMARIO S** o **IMPERCOAT PRIMARIO H** (Consulte la FORMA DE EMPLEO en las hojas técnicas correspondientes).

c) RESANADO DE FISURAS:

- Una vez seco el primario, y en caso de existir fisuras, rellénelas con cemento plástico asfáltico fibratado **IMPERCOAT CEMENTO N** o **IMPERCOAT CEMENTO SBS**.

d) INSTALACION DE LA LÁMINA PREFABRICADA:

- Antes de proceder a la instalación del APP desenróllelo en toda su longitud para alinear lo dejando un traslape entre rollos de 9 cm., o bien cubra el traslape marcado en el rollo.

RECOMENDACIONES

- Vuelva a enrollar la lámina prefabricada y caliente la superficie del rollo por medio de un soplete o mechero de gas hasta fundir la película transparente de polietileno de respaldo (Reblandecer el asfalto) y proceda de inmediato a colocar sobre la superficie, presionando ligeramente con los pies o con rodillo a efecto de lograr una buena adhesión. Repita esta operación a medida que va extendiendo el rollo de **UNIPLAS MODI APP**. Al término de cada rollo deje un traslape de 10 cm. con el inicio del siguiente.
- Por último remate los traslapes pasando la flama a lo largo de los mismos, esparciendo el asfalto reblandecido con una "**CUCHARA PARA UNIPLAS**" para lograr un sellado liso y totalmente hermético; o selle los remates empleando **IMPERCOAT CEMENTO SBS**, por medio espátula.
- NOTA: También se puede colocar el UNIPLAS MODI APP, usando nuestro IMPERCOAT CEMENTO ADHESIVO o SELLAQUIM ASFALTO RH.**
- **No se aplique a temperaturas ambiente menores de 10 °C.**

RENDIMIENTOS

- 8.8 m² de **UNIPLAS MODI APP** por rollo de 10 m².

PRESENTACION

- 4.5 mm Granulado Color (Rojo y Blanco)
- 4.0 mm Granulado Color (Rojo, Blanco y Arenado)
- 3.5 mm Granulado Color (Rojo, Blanco, Verde y Arenado)
- 3.0 mm Arenado (Arena sílica)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION					
		MODI APP 3.0 +/- 0.2 mm	MODI APP 3.5 +/- 0.2 mm	MODI APP 3.5 +/- 0.2 mm	MODI APP 4.0 +/- 0.2 mm	MODI APP 4.0 +/- 0.2 mm	MODI APP 4.5 +/- 0.2 mm
ESPESOR		FIBRA DE VIDRIO 90 g/m	FIBRA DE VIDRIO 90 g/m	FIBRA DE POLIESTER 180 g/m	FIBRA POLIESTER 180 g/m	FIBRA POLIESTER 180 g/m	FIBRA POLIESTER 180 g/m
REFUERZO INTERMEDIO	-----						
LONGITUD x ANCHO DEL ROLLO	-----	10 x 1 m	10 x 1 m	10 x 1 m	10 x 1 m	10 x 1 m	10 x 1 m
PESO DEL ROLLO	-----	36 - 38 Kg	42 - 44 Kg	44 - 46 Kg	50 - 52 Kg	49 - 51 Kg	56 - 58 Kg
ACABADO CARA SUPERIOR	-----	ARENADO (ARENA SILICA)	GRAVILLA COLOR (BLANCO / ROJO / VERDE)	GRAVILLA COLOR (BLANCO / ROJO)	GRAVILLA COLOR (BLANCO / ROJO)	ARENADO (ARENA SILICA)	GRAVILLA COLOR (BLANCO / ROJO)
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO	ASTM D - 36	135 - 145 C	135 - 145 C	135 - 145 C	135 - 145 C	135 - 145 C	135 - 145 C
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA	ASTM D - 5147	-5 a -10 C	-5 a -10 C	-5 a -10 C	-5 a -10 C	-5 a -10 C	-5 a -10 C
PENETRACION	ASTM D - 5	15 a 25 dmm	15 a 25 dmm	15 a 25 dmm	15 a 25 dmm	15 a 25 dmm	15 a 25 dmm
RESISTENCIA A LA TENSION	ASTM D - 5147	Kg/5 cm Prom. 40 30	Kg/5 cm Prom. 45 35	Kg/5 cm Prom. 65 50	Kg/5 cm Prom. 65 50	Kg/5 cm Prom. 65 50	Kg/5 cm Prom. 45 35
ELONGACION -LONGITUDINAL -TRANSVERSAL	ASTM D - 5147	M nimo 11% 10%	M nimo 15% 14%	M nimo 18% 17%	M nimo 14% 14%	M nimo 14% 14%	M nimo 18% 17%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	ASTM D - 5147	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTEMPERISMO ACELERADO	ASTM D - 4799	SIN CAMBIO ALGUNO	SIN CAMBIO ALGUNO	SIN CAMBIO ALGUNO	SIN CAMBIO ALGUNO	SIN CAMBIO ALGUNO	SIN CAMBIO ALGUNO

ALMACENAJE

En posición vertical en estibas de no más de 1 rollo y a la sombra conserva sus propiedades indefinidamente.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10° piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.