



## IMPERFLEX

Membrana de refuerzo para sistemas impermeables de aplicación en frío para uso con IMPERFEST E

### DESCRIPCION

Malla flexible con resistencia multidireccional elaborada a base de fibras sintéticas de poliéster inorgánicas de buena durabilidad.

### USOS

- Para sistemas asfálticos a base de **IMPERFEST E**.
- Como parte integral de Sistemas Impermeables asfálticos en frío base agua.
- Como refuerzo para los Puntos críticos más comunes en impermeabilizaciones asfálticas en frío.

### VENTAJAS

- **IMPERFLEX** refuerza los sistemas impermeables asfálticos dándoles resistencia a los movimientos normales de una losa de azotea, favorece la adherencia entre las capas asfálticas estructurando los Sistemas Impermeables, proporcionándoles así resistencia a los esfuerzos mecánicos y previniendo su deterioro prematuro.
- Excelente flexibilidad, lo que le permite amoldarse a cualquier tipo de superficie.
- Resiste los esfuerzos comunes de contracción-dilatación a los que están sometidos los Sistemas Impermeables.
- Resistente a las altas temperaturas y en particular a la acción de los rayos solares.
- Absorbe como máximo un 1% de humedad aún sumergido en agua.
- Es inerte a la acción de solventes, álcalis, ácidos ligeros, mohos y bacterias.

### RESTRICCIONES

- No se recomienda su uso en superficies irregulares o acanaladas que impidan la adecuada colocación.

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

Rollo de 100 m L. cubre 100 m<sup>2</sup>. de superficie


#### A) Manto de refuerzo en sistema impermeable

##### 1. Primera capa impermeable y membrana de refuerzo

- **IMPERFLEX** debe colocarse **simultáneamente** con la aplicación de la primera capa impermeable, a fin de asegurar su correcta adherencia.
- Sobre dicha capa impermeable **aún fresca** asiente **IMPERFLEX** en toda el área a impermeabilizar, comenzando desde la parte más baja de la pendiente. Presione y entalle la Membrana para evitar abolsamientos y arrugas.
- Los traslapes entre lienzos deben de ser de 10 cm., y se colocarán en sentido opuesto a la dirección de la pendiente.; y 10 cm. al término de cada rollo. y en ningún caso deberán medir menos de 10 cm.
- A efecto de prevenir el secado del Impermeabilizante antes del asentamiento de **IMPERFLEX**, vaya aplicando simultáneamente la capa impermeable y la membrana por tramos.

##### 2. Segunda capa impermeable

- **IMPERFLEX** debe quedar **entre** dos capas de Impermeabilizante.
- La **segunda** capa impermeable se aplicará una vez que la Membrana de Refuerzo impregnada con la **primera** capa de Impermeabilizante haya secado perfectamente por 24 hrs.
- Pase un trapo húmedo sobre la Membrana antes de cubrirla con la segunda capa impermeable, a fin de eliminar polvo u otros contaminantes acumulados durante el secado.




01800 FESTER7 – 01800 337 83 77  
Edición Agosto de 2012  
2760 / Huixquilucan, Edo. de México



## B) En sistema multicapa

- La duración de un Sistema Impermeable puede ser incrementada mediante reforzamiento con otra capa de membrana de refuerzo e impermeabilizante. En este caso, cuando se vaya aplicando la segunda capa impermeable debe colocarse simultáneamente el **IMPERFLEX**, sobre dicha capa impermeable aún fresca asiente **IMPERFLEX** en toda el área a impermeabilizar, presione y entalle la Membrana para evitar abolsamientos y arrugas. Dejar secar 24 hrs.; pasado este tiempo se aplicara la tercera capa impermeable para dejar secar 7 días antes de la aplicación del acabado reflectivo. El Sistema Multicapa lleva dos capas de refuerzo y tres de impermeabilizante.
- Proteja el sistema Impermeable con el Acabado Reflectivo indicado para el Sistema.
- Los traslapes de cada manto adicional de **IMPERFLEX** deben colocarse perpendicularmente o cruzado a los del manto inferior.



## C) refuerzo de puntos críticos\*

- Consulte el apartado "TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS" en la Ficha Técnica correspondiente.

**Nota:** \*Puntos Críticos: vértices, esquinas, ángulos y juntas frías de colado

## PRESENTACION

Rollo de 100 m lineales por 1.10 m de ancho.

## ALMACENAJE Y ESTIBA

Bajo techo, en una sola estiba en forma vertical.

## PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACION
Consistencia	-----	Membrana no tejida
Color	-----	Blanco
Peso por m <sup>2</sup> gr.	D-146-90	28 min.
Peso por rollo Kg.	D-146-90	3.33
Resistencia a la tensión Longitudinal. KG/5CM	D-146-90	5.5 mínimo
Resistencia a la tensión Transversal. KG/5CM	D-146-90	2.5 mínimo
Elongación longitudinal, %*	D-146-90	10 mínimo
Elongación transversal, %*	D-146-90	15 mínimo
Absorción de agua en inmersión	-----	1% máximo
Resistencia a las altas temperaturas	-----	Hasta 230°C sin afectar sus propiedades.
Resistencia al moho y las bacterias	-----	Cumple



[www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx) // 01800 FESTER7 – 01800 337 83 77

Edición Agosto de 2012

Bld. Magnocentro No. 8 / Centro Urbano Interlomas / C.P. 52760 / Huixquilucan, Edo. de México



Inflamabilidad	-----	Inflamable
----------------	-------	------------

**IMPERFLEX** cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

**Nota:** Los datos incluidos fueron obtenidos **en condiciones de laboratorio**.

**6 NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DE SU IMPERMEABILIZACION**

1. Lea cuidadosamente las instrucciones.
2. Prepare correctamente la superficie.
3. Refuerce los Puntos Críticos.
4. Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
5. Proporcione mantenimiento preventivo.
6. Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados. Nunca trate de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA: IMPERFLEX**

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información

<b>4.- SISTEMA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (HMIS/NFPA):</b>				
S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL				
<b>S</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>RE</b>	<b>EPP</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>NO TIENE</b>	<b>B</b> LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su Distribuidor Autorizado FESTER.

