

ARVA® CEMENTO PLASTICO

Cemento Plástico tapa grietas y fisuras

DESCRIPCION

ARVA® CEMENTO PLASTICO es un resanador acrílico elastomérico, de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos seleccionados, adicionado con fibras sintéticas de refuerzo que al ser aplicados forman un resanador con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad.

USOS

Para rellenar, calafatear, emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción. Como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lamina metálica o de fibrocemento para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros. Puede usarse como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibrocemento, cemento, etc. Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y puntos críticos de la superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS

Mantiene su adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores. Excelente resistencia al intemperismo. No escurre en aplicaciones verticales ni se cuelga debido al calor. Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción. Es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable.

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pastosa	Interno
Tipo	Recubrimiento Elastomérico	Interno
Viscosidad, Cps	140 000 ± 25 000	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Sólidos en Peso, %	70 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad, gr/ml	1,43 ± 0,03	ASTM D-1475
Secado al Tacto	3 horas	ASTM D-1640
Secado Total	7 días	ASTM D-1640
Color	Blanco	Interno

RENDIMIENTO TEORICO

El rendimiento es variable, dependiendo del espesor y profundidad de la grieta a tratar, o bien, de los elementos a proteger.

PRESENTACION

Galón 3.8 litros y cubeta de 19 litros.



APLICACION

Se rellenan las grietas y fisuras con la pistola de calafateo y se quita el exceso con una espátula previa preparación de la superficie.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.